



スクリーンインキ

添加剤

その他インキ用

添加剤用途 硬化性促進

JA-930 硬化剤

ポリイソシアネート樹脂。

JA-950の相溶性、色相（黒インキ）安定性改良タイプ。

製品の特長

- 遅硬化性・無黄変タイプ。
- 耐候性が良好である。

特性

硬化性

耐性

物理的耐性

耐候性

スペック

荷姿

100g金属缶

性状

粘液

使用方法

- 添加量はインキ100部に対して5～15部です。
- 可使時間は8時間以内（20℃）です。

注意事項

- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。

